

► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX HAUTE FINITION

HYDRA VELOURS

LAQUE SATINÉE ACRYLIQUE POLYURÉTHANE



PROPRIÉTÉS : Non jaunissante, non pénétrante, excellente résistance au choc et au lessivage, aspect tendu et garnissant, sans odeur. Respect de l'environnement.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux de finition et de décoration sur mur, bois, métal, et tous supports usuels du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Velours, brillance 10
Teinte :	Blanc + Bases (teintes sur commande)
Densité :	1,32 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Sec : 3 heures Recouvrable : 5 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/a : 30 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	48,6 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec Volume :	33,1 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement Moyen :	11 à 13 m ² / L soit environ 30 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	10 L - 3 L - 1 L

HYDRA VELOURS

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

Classification Afnor : Famille I Classe 4 a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1

Préparation des fonds :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1^{ère} couche de **HYDRA PRIM**.

Application :

HYDRA VELOURS s'applique en chargeant grassement pour obtenir un résultat optimal.

Sur métal ferreux appliquer au préalable une couche de **U 103 HYDRO**.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 10°C.

Matériel : Rouleau laqueur, brosse, pistolet.

Nettoyage : Eau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com

Cette fiche a été établie et corrigée le 04/01/11. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.